

DESCRIÇÃO

O **Penebar Primer** é um primer à base de emulsão acrílica usado para melhorar a aderência entre a fita hidroexpansiva **Penebar SW** e a superfície de concreto. Impedindo que a fita hidroexpansiva se mova durante o lançamento do concreto.

RECOMENDADO PARA

Aplicação que antecederá a instalação do **Penebar SW**. O **Penebar Primer** pode ser aplicado a vários substratos incluindo concreto, metal, madeira e PVC e aplicações na horizontal, vertical e sobre cabeça.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparação da superfície:

O substrato de concreto deverá estar limpo antes da aplicação do primer isento de poeira, óleo, compostos de cura, tintas, asfalto, escamadores, revestimentos ou qualquer outra coisa que possa provocar perda da aderência.

Aplicação:

Usando um trincha aplicar o **Penebar Primer** numa faixa com a largura de 25 mm e espessura mínima de 0,1 mm em todo o perímetro que será instalado a fita hidroexpansiva. Deixar o **Penebar Primer** secar por 10 a 15 minutos a uma temperatura de 25°C ou mais quando a temperatura for mais baixa.

Enquanto o **Penebar Primer** ainda estiver pegajoso, instale o **Penebar SW** com firmeza pressionando todo o comprimento do selante sobre o primer. Para aplicações verticais e sobre cabeça, pressione com firmeza por pelo menos 10 segundos.

Penebar SW deve ser instalado enquanto o **Penebar Primer** estiver pegajoso e dentro de 3 horas após a secagem do primer. Se o **Penebar SW** não for instalado dentro de 3 horas, reaplicar uma camada adicional de **Penebar Primer**.

Penebar Primer também pode ser aplicado em concreto verde ou superfície úmida.

Consumo:

1 galão de **Penebar Primer** de 3,8L renderá 240m de fita aplicada.

SUPORTE TÉCNICO

Para mais instruções, métodos de aplicação alternativos ou informação quanto à compatibilidade do **Penebar Primer** com outros produtos e tecnologias, entrar em contato com o Departamento Técnico da PENETRON BRASIL LTDA ou o representante local.

DADOS TÉCNICOS

Cor: laranja claro

Teor de sólidos (%): mínimo de 20%

Tipo de solvente: água.

Ponto de fulgor: mínimo de 93°C

Peso/ galão: 3,6 kg

Tempo de secagem a 25°C: 10 minutos

Tempo de secagem a 4°C: 60 minutos

Limpeza: sabão e água

Consumo por galão: aproximadamente 37 m². O consumo diminui em concretos menos porosos.

Substratos apropriados: concreto, plástico e metal.

Temperatura de aplicação mínima: 4°C

Superfície quando seca: pegajosa.

EMBALAGEM:

O Penebar Primer está disponível em galão de 3,8 L.

VALIDADE

A validade é de 12 meses, quando armazenados em locais secos, sem exposição ao calor e luz solar direta na temperatura mínima de 7 °C e em baldes lacrados.

GARANTIA

A PENETRON BRASIL LTDA garante que os produtos fabricados por ela estarão isentos de defeitos no material e estarão consistentes com sua alta qualidade. Se algum dos produtos for comprovadamente defeituoso, a responsabilidade para a PENETRON BRASIL LTDA será limitada à substituição do material comprovadamente defeituoso e em nenhum caso ela será responsabilizada de outra forma por danos incidentais ou consequenciais. A fabricante não dá nenhuma garantia quanto à comercialização ou adequação para uma finalidade em particular e esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas. O usuário deverá determinar a adequação do produto para o seu uso pretendido e assumir todos os riscos e responsabilidades em relação ao mesmo. Não nos responsabilizamos por aplicações que não tenham seguido as orientações descritas nessa ficha técnica.

Advertência: As informações e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final do produto, são fornecidas de boa fé e estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais de aplicação no campo, das superfícies e do estado do material. Não nos responsabilizamos pela aplicação dos produtos Penetron em construções que não atendam às práticas aceitas na engenharia e que não atendam ao projeto estrutural. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da PENETRON BRASIL LTDA.

PENETRON BRASIL LTDA.

Rua Nazira Elias Muhamad, 555.
Bairro Aterrado - Lorena - SP
55 (12) 3159- 0090
info@penetron.com.br
www.penetron.com.br