

DESCRIÇÃO

Premium Primer MP é um primer acrílico concentrado de alto desempenho utilizado para selar diversos substratos como: concreto, vinil, amianto, revestimento epóxi para piso, madeira, cerâmica, azulejo, mosaico em pedras, aço, cobre, chumbo e alumínio. Com a capacidade de aderir em substratos porosos e não porosos torna-o ideal para as diferentes condições de trabalho.

O **Premium Primer MP** é fácil de usar, promove alta aderência ao substrato reduzindo a porosidade do concreto.

RECOMENDADO PARA

O **Premium Primer MP** é destinado a uso tanto como selador quanto agente de ligação para o produto autonivelante **Premium Self-Leveling**.

VANTAGENS

- Pode ser aplicado por spray, rolo ou vassoura;
- Excelente resistência à alcalinidade;
- Pode ser aplicado a uma variedade de substratos;
- Alto conteúdo de sólidos;
- Não é inflamável, não é tóxico, não é explosivo;
- Baixo odor;
- Não há solventes orgânicos;
- Não formará fungos (bolor e mofos);
- Baixo tamanho de partícula para uma excelente penetração.

INSTRUÇÕES DE USO

Consumo:

1 galão de 3,8L (diluído) fará 18m².

Preparação de superfície

Limpe a área deixando-a livre de poeira e contaminantes, como óleo, materiais soltos, sujeira, borracha, etc., para permitir uma boa adesão do produto. Superfícies de concreto de baixa resistência devem ser removidas para atingir o concreto são, preferencialmente por meios mecânicos. Não utilizar produtos químicos para limpeza. Retire toda poeira através de aspiração.

Mistura/Aplicação:**- Concreto de alta absorção e Pisos autonivelantes (2 demãos)**

(Primeira demão) Diluir uma parte do **Premium Primer MP** para três partes de água limpa em volume (1:3), misture por dois minutos antes de usar. Aplicar uniformemente sobre o substrato. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Aguardar no mínimo 1 hora entre demãos.

Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m²/demão.

(Segunda demão) Diluir uma parte do **Premium Primer MP** para uma parte de água limpa em volume (1:1), misture por dois minutos. Aplicar uniformemente sobre o substrato. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber revestimentos.

Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m².

- Concreto padrão (1 demão)

Diluir uma parte do **Premium Primer MP** para uma parte de água limpa em volume (1:1), misture por dois minutos. Aplicar uniformemente sobre o substrato. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber revestimentos.

Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m².

- Madeira e substrato não poroso (1 demão)

O **Premium Primer MP** deve ser aplicado sem diluição. Aplicar o produto uniformemente sobre o substrato com um rolo de pelo ou airless. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber revestimentos.

Limpeza

É recomendada a limpeza das ferramentas e dos equipamentos de mistura após seu uso com água.

SUPORTE TÉCNICO

Para mais instruções, métodos de aplicação alternativos ou informação quanto à compatibilidade do **Premium Primer MP** com outros produtos e tecnologias, entrar em contato com o Departamento Técnico da PENETRON BRASIL LTDA ou o representante local.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Azul
Tempo de secagem	1 – 3 horas
Temperatura de aplicação	10 – 32°C

EMBALAGEM

Este produto está disponível em galões de 3,8L.

CONSIDERAÇÕES

Superfícies seladas com o **Premium Primer MP** deverão ser respeitados os tempos de secagem de 1 – 3 horas (mínimo) e 24 horas (máximo). Forneça ventilação adequada na área de trabalho. Temperatura do ambiente ideal para a secagem uniforme é de 10 – 29°C.

VALIDADE

Validade de 12 meses quando armazenado em embalagem original.

Manter em local seco e ventilado e evitar exposição ao calor e luz solar direta.

SAÚDE E SEGURANÇA

Proteja sua saúde. Quando manusear este produto, utilize óculos de proteção, luvas e roupas de segurança a todo tempo. Estoque todo material e equipamento com segurança e fora do alcance de crianças!

Leia o rótulo da embalagem, FISPQ e as instruções no catálogo do produto antes de usar o produto. Em caso de um dos componentes entrar em contato com a pele, lave completamente com água e sabão. Forneça ventilação adequada na área de trabalho. Proteções adicionais: chuveiros de emergência e lava-olhos.

GARANTIA

A PENETRON BRASIL LTDA garante que os produtos fabricados por ela estarão isentos de defeitos no material e estarão consistentes com sua alta qualidade. Se algum dos produtos for comprovadamente defeituoso, a responsabilidade para a PENETRON BRASIL LTDA será limitada à substituição do material comprovadamente defeituoso e em nenhum caso ela será responsabilizada de outra forma por danos incidentais ou consequenciais. A fabricante não dá nenhuma garantia quanto à comercialização ou adequação para uma finalidade em particular e esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas. O usuário deverá determinar a adequação do produto para o seu uso pretendido e assumir todos os riscos e responsabilidades em relação ao mesmo. Não nos responsabilizamos por aplicações que não tenham seguido as orientações descritas nessa ficha técnica.

Advertência: As informações e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final do produto, são fornecidas de boa fé e estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais de aplicação no campo, das superfícies e do estado do material. Não nos responsabilizamos pela aplicação dos produtos Penetron em construções que não atendam às práticas aceitas na engenharia e que não atendam ao projeto estrutural. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da PENETRON BRASIL LTDA.

PENETRON BRASIL LTDA.

Rua Nazira Elias Muhamad, 555.
Bairro Aterrado - Lorena – SP
55 (12) 3159- 0090
info@penetron.com.br
www.penetron.com.br